

## LLQ 2965

**产品名称:** LLQ 2965

**产品类别:** 极低粘度，不含苯酚的改性脂环族聚胺固化剂

**产品性能:** 基于 LLQ 2965 的涂料特性:

1. 即使同时在 5°C 低温和高湿度时，也有极好的固化和干燥时间；
2. 粘度低，易于加工；
3. 良好的机械性能，良好的抗化学性；
4. 漆膜表明平滑，高光泽，不发粘；
5. 可用于浅颜色涂料，相对有很好的颜色稳定性。

**产品规格:**

关键数据:	
性状 (直观)	清澈黄色液体
加纳尔颜色 (GARDNER, ISO 4630)	小于等于 4
胺值 (DIN 9702)	300-325 [mgKOH/g]
粘度, 25°C (落球法, ISO 12058-1)	100-300 [mPas]
典型数据:	
活泼氢当量	94 [g/eq]
密度, 25°C (ISO 1675)	1.05 [g/cm <sup>3</sup> ]
闪点 (ISO 2719)	大于等于 117 [°C]
供应状态:	液体
与 DER 331 (环氧当量 190) 配比	100: 50
凝胶时间 (100g DER 331, 25°C)	35 min
气味	有
在 2-40°C 的储存期	数年

- 产品应用:**
1. 与液体双酚 A 环氧树脂，双酚 F 环氧树脂或双酚 A/F 环氧树脂配制无溶剂重防腐涂料及地坪，无水斑现象。
  2. 适用于自流平地坪和砂浆体系，粘度非常低，易于施工。
  3. 反应速度快，在高湿度的情况下也有极好的固化时间，适用于高湿度和低温的沿海地区冬天使用。
  4. 因其反应性非常快，也可用于加快慢固型胺固化剂的凝胶时间。

**备注:** 此固化剂与壳牌的 828、陶氏化学的 DER 331，有非常好的匹配性。

**重要提示:** 我们保证在通常的运输和贮存条件下，以上产品在保质期内均不会出现任何质量问题。但由于我们无法控制产品具体的应用领域、使用方法和工艺条件等因素，所以我们不承担这方面的相应责任。我们建议客户在正式使用之前应先对其性能进行测试，并遵循正确的使用方法。本资料所包含的所有信息，并不具备任何法律效力。

公司地址: 广州市番禺区石基镇城市花园 C4-16 号 邮编: 511450

公司电话: 020-34581021

公司传真: 020-34581020

公司网址: <http://www.lunliqi.cn>

公司邮箱: [sales@lunliqi.cn](mailto:sales@lunliqi.cn)

销售热线: 020-33986097 34581086 33986710