

## LLQ 7929

**产品名称:** LLQ 7929

**产品类别:** 低粘度, 无溶剂改性胺

**产品性能:**

1. 颜色稳定;
2. 非常好的表面外观, 不发粘和不会产生油面;
3. 反应性快, 因此使用期很短;
4. 非常低的粘度, 对混凝土的渗透性好;
5. 良好的附着力。

**产品规格:**

关键数据:	
性状 (直观)	清澈液体
加纳尔颜色 (GARDNER, ISO 4630)	小于等于 1
胺值 (DIN 9702)	460-500 [mgKOH/g]
粘度, 25°C (落球法, ISO 12058-1)	165-210 [mPas]
典型数据:	
活泼氢当量	80 [g/eq]
凝胶时间 (100g DER 331, 25°C)	9 min
与 DER 331 (环氧当量 190) 配比	100: 40
气味	有
在 2-40°C 的储存期	数年

**产品应用:** 可用于配制常温固化无溶剂涂料、自流平地坪。因反应非常快, 故适用于冬天或加快其它胺固化剂的固快时间。

**包装储存:** 应密封在原装容器内, 置于 2-40°C (不能低于 0°C) 的干燥地点, 不可直接贮存于阳光下。

**备 注:** 此固化剂与壳牌的 828、陶氏化学的 DER 331, 有非常好的匹配性。

**重要提示:** 我们保证在通常的运输和贮存条件下, 以上产品在保质期内均不会出现任何质量问题。但由于我们无法控制产品具体的应用领域、使用方法和工艺条件等因素, 所以我们不承担这方面的相应责任。我们建议客户在正式使用之前应先对其性能进行测试, 并遵循正确的使用方法。本资料所包含的所有信息, 并不具备任何法律效力。

公司地址: 广州市番禺区石基镇城市花园 C4-16 号 邮编: 511450

公司电话: 020-34581021

公司传真: 020-34581020

公司网址: <http://www.lunliqi.cn>

公司邮箱: [sales@lunliqi.cn](mailto:sales@lunliqi.cn)

销售热线: 020-33986097 34581086 33986710